



НПО СИНТЕЗ-КОЛОР

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Синтез-Колор»

Юр. адрес: 344091, Ростовская обл., г. Ростов-н/Д,
ул. Пескова 1/2 оф. 15
к/счет 30101810500000000207
БИК 046015207
Тел. 8-800-500-32-04

ИНН/КПП 6168106632/616801001
р/счет 40702810926140001402
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»
ОГРН 1196196015410

Технический лист № 1.5 версия от 01.2021

Мастика резино-битумная кровельная и гидроизоляционная

ТУ 23.99.12.120-001-81099291-2019

Описание продукции:

Мастика резино-битумная кровельная и гидроизоляционная представляет собой полностью готовый к применению материал на основе нефтяного битума, содержащий технологические добавки, минеральные наполнители и растворитель.

Область применения:

Предназначена для устройства мастичной и ремонта всех видов кровель, так же применяется для гидроизоляции фундаментов, строительных конструкций и подземных трубопроводов. После высыхания образует высокопрочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации.

Расход для устройства мастичной кровли в 3 слоя – 3,3 - 4,3 л/м²

Для гидроизоляции: 1 л/м² на один слой.

Технические характеристики

Основные физико-механические характеристики: Наименование показателя	Значение
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее: - с бетоном - с металлом	0,1 0,1
Условная прочность, кН/м, не менее	0,2
Относительное удлинение при разрыве %, не менее	100%
Водопоглощение в течении 24ч, по массе %	2
Массовая доля нелетучих веществ % в пределах	75-90
Теплостойкость 0С не менее	80
Условная вязкость с, не менее	10
Гибкость на брусе радиусом 5,0 ⁺ -0,2 мм при температуре -5 С	Трещин нет
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении 0,001МПа	выдерживает
Жизнеспособность, ч не менее	2

Производство работ:

Работы производить при температуре от -10°С до +40°С. При температуре ниже +10°С мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре +23°С не менее суток.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Мастика наносится кистями, щетками либо валиками. При необходимости можно разбавить керосином, растворителем или бензином. Не применять вблизи источников

открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не применять внутри жилых помещений. При попадании на кожу мастику необходимо смыть

растворителем. Время высыхания мастики до отлипа не более 24 ч, окончательный набор гидроизоляционных свойств зависит от температуры и влажности окружающей среды.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20°C до +30°C.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Транспортировка:

Мастику транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Мастика должна транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

Сведения об упаковке:

Металлические евроведра по 18 л

