



НПО СИНТЕЗ-КОЛОР

Общество с ограниченной ответственностью НПО «Синтез-Колор»

Юр. адрес: 344091, Ростовская обл., г. Ростов-н/Д,
ул. Пескова 1/2 оф. 15
к/счет 30101810500000000207
БИК 046015207
Тел. 8-800-500-32-04

ИНН/КПП 6168106632/616801001
р/счет 40702810926140001402
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»
ОГРН 1196196015410

Технический лист № 1.4 версия от 01.2021

Праймер битумный

ТУ 23.99.12.120-001-81099291-2019

Праймер битумный представляет собой раствор нефтяных битумов в специально подобранных органических растворителях. Обладает высокой проникающей способностью и малым временем высыхания.

Область применения

Праймер применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

Расход праймера — 0,25–0,4 л/м² в зависимости от плотности бетона и шероховатости поверхности.

Технические характеристики:

Основные физико-механические характеристики Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытаний
Массовая доля нелетучих веществ, в пределах	%	35-45	По ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003)
Время высыхания, не более	ч	24	ГОСТ 19007-73
Условная вязкость, в пределах	с	40-80	По ГОСТ 8420 на вискозиметре ВЗ-246 по ГОСТ 9070, с диаметром сопла 4 мм.

Производство работ:

Перед применением праймер тщательно перемешать. При температуре ниже +10°C праймер предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Праймер наносится кистями, щетками либо валиками. Дождаться полного высыхания праймера перед укладкой кровельного или гидроизоляционного материала.

Диапазон температур применения от -20С до +40С. При температуре ниже +10С выдерживать в теплом помещении не менее 24 часов. При необходимости можно разбавить керосином, растворителем или бензином.

Время высыхания праймера при стандартных условиях не более 12 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от -20С до +30С.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

Сведения об упаковке

Металлические евроведра по 18 л.