Общество с ограниченной ответственностью НПО «Синтез-Колор»

Юр. адрес: 344091, Ростовская обл., г. Ростов-н/Д,
ул. Пескова 1/2 оф. 15
к/счет 30101810500000000207
БИК 046015207
Тел. 8-800-500-32-04

ИНН/КПП 6168106632/616801001
р/счет 40702810926140001402
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»
ОГРН 1196196015410

Технический лист № 64 версия от 01.2021

Краска TEXDOS фасадная (всесезонная) до-20 С
ГОСТ 52020-2003

Описание продукции:

Представляет собой суспензию, на основе сополимерной акрилатной дисперсии для наружной окраски зданий и сооружений.

Область применения:

используется при окраске экстерьера зданий(фасадов) и сооружений. Краска применяется по оштукатуренным, бетонным, кирпичным, деревянным. Образует «дышащее» покрытие. Обладает способностью моющейся поверхности и повышенной влагоустойчивостью.

Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности краской разбавленной на 50 % ксилолом. Наносится кистью, валиком или краскопультом.
Разбавитель: ксилол нефтяной. Материал наноситься от -20 до +30С.

Технические характеристики:

Наименование показателей	Значение
Цвет пленки краски	Белый , оттенок не нормируется
Внешний вид пленки	После высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью
Массовая доля не летучих веществ %	52-57
Степень перетира , мкм, не более	60
Расход краски на однослойное покрытие	110-150 г/м2
Время высыхание до степени 3, при температуре 20 ± 2^0С и влажности воздуха 60%, час	1
Рекомендуемое кол-во слоев	2-3

Подготовка поверхности:

1. Поверхность фасада (любая другая бетонная или ощтукатуренная поверхность), перед нанесением краски должна быть сухая, полностью очищена от пыли, «цементного молочка», остатков полимерных и лакокрасочных покрытий, масляных пятен и других загрязнений. Выбоины и сколы на поверхности ремонтируются с помощью цементо-содержащего ремонтного состава.
2. Рекомендуется обрабатывать поверхность шлифовальной машиной, чтобы полностью удалить слабые поверхностные частицы бетона, «цементного молочка» и другие загрязнения.
3. Перед покраской, поверхность должна быть тщательно убрана пылесосом, чтобы освободить поры бетона от пыли.

4. Для улучшения адгезии и упрочнения бетона рекомендуется предварительно обработать поверхность разбавленной краской на 50% растворителем Ксилол как в качестве праймера**.** При этом окраска возможна после полного просыхания поверхности **(1-2 дней).**

Нанесение покрытия:

После вскрытия тары эмаль тщательно перемешивается до однородного состояния. Если необходимо сделать краску более жидкой, добавить растворитель в количестве не более 10% массы краски. Нанесение на предварительно подготовленную поверхность осуществляется путем распыления, укладки кистью, валиком с созданием 1-2 слоев. Время полного застывания до достижения 3 степени, при уровне температуры -20...+10ºС, менее 2 часов.. Допустимо применение краски в диапазоне температур от -20 до +30С.

Разбавитель: ксилол

Очистка инструмента: Толуол, стандартные растворители Р-4, 646, ксилол

Техника безопасности:

Согласно классификации по острой токсичности веществ ГОСТ 12.1.007 материал принадлежит к 3-й категории, обладающей статусом умеренно опасных соединений.

- Вызывает раздражающее воздействие на поверхность кожи, слизистые оболочки системы дыхания, органов зрения.
- В процессе окраски и после завершения работ требуется тщательное проветривание.
- Обязательно применение приспособлений индивидуальной защиты работников.
- Для безопасности кожи рук используются защитные пасты и резиновые перчатки.
- Запрещено смешивать с иными красителями.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в плотно закрытой таре при температуре от -30°С до +40°С. Гарантийный срок хранения не менее 6 месяцев.

Транспортировка:

Транспортирование материала должно производиться в соответствие с требованиями ГОСТ 9980.5-2009. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

Сведения об упаковке:

Евро ведро 25 кг